

Optoflex Standard FK

Sala izturīga flīžu līme (keramisko flīžu pielīmēšanai)

- Ļoti laba saķere ar pamatni
- Augsta mehāniskā izturība
- Ilgs apstrādes laiks

Produkts

Optoflex Standart FK rūpnīcā sagatavots saistvielu maisījums, augstās kvalitātes cements, gatavs lietošanai pēc ūdens pievienošanas. Produkts atbilst PN EN 12004:2008 un C1T DZ Nr datēta 007/209/2005 (18/12/2005).

Mērķis un īpašības

sienas un grīdas flīžu pielīmēšanai

- Iekšdarbiem un ārdarbiem.
- Sienām un grīdām
- Uzklājot keramikas flīzes horizontāli un vertikāli
- Mazo elementu pielīmēšanai no betona un mozaikas
- Pielīp stabilām virsmām no betona, uz anhidrīta, kaļķakmens cementa apmetuma un ģipša

Lietošana

Maisa saturu sajauc ar apmēram 5.3 - 5.81 tīrā ūdens, lēni izmais ar mikseri līdz izveidojas viendabīga konsistence. Apmēram pēc 5 minūtēm masu apmais atkārtoti. Ar maisījumu var darboties apmēram divas stundas. Materiālu, kurš sācis sacietēt, nedrīkst atjaukt ar ūdeni. Jāva jāuzklāj ar slīpu lāpstiņu ar pietiekamu lielu daudzumu, lai ietilpinātu flīzes. Neattiecas uz virsmām, kas lielākas par 1,5 m². Flīzes cieši piespiežot pie pamatnes tā, lai visa virsmas plāksne pārklātos ar līmi. Lieko līmi jānotīra pirms tas sacietē. Mēģinājumi novērst to pēc sacietēšanas var sabojāt flīžu virsmu. Deformācijas šuves nedrīkst aizpildīt ar līmi! Standartā ar Optoflex līmi pielīmētā plāksne pielīmējās pēc 24 stundām, pilnas slodzes izturība iestājas pēc 14 dienām.

Temperatūra

Darbi veicami sausos laika apstākļos, kad gaisa un pamatnes temperatūra ir: no +5° līdz +25°C. Zemāka vai augstāka par optimālo temperatūru var negatīvi ietekmēt izstrādājuma īpašības.

Uzmanību

Līme nav piemērota salīmēšanai ar zemi. Ja tas ir nepieciešams, izmantojiet Optomur AMT (vertikālām virsmām). Uzklāšanas laikā obligāti jālieto Optoflex SuperElastic, kurš jāargā no pārmērīga saules gaismas, spēcīga vēja, sala un lietus.

Uzklāšanas nosacījumi

Pamatnei jābūt stabilai, sausai, tīrai un bez putekļiem, nesasaldētai. Veco krāsu un netīrumus jānotīra. Ģipšu anhidrīts jānotīra ar Optogrun Flat. Ļoti putekļainās virsmas jānotīra ar Fiat vai Optogrun AquaForte. Nestabilām virsmām un lielām āra platībām, kas pakļauti saskarsmei ar ūdeni, piemēro līmes Optoflex SuperElastic. Pamatnei mitruma saturs nedrīkst pārsniegt 2% cm no cementa virsmām, 0,5% cm anhidrīta segumiem, un substrātu ģipša ne vairāk kā 1% no CM.

Tehniskie dati

Sākotnējā saķere: $\geq 0,5\text{N/mm}^2$

Saķere pēc saskares ar ūdeni: $\geq 0,5\text{N/mm}^2$

Saķere pēc termiskās novecošanas: $\geq 0,5\text{N/mm}^2$

Saķere pēc termiskās sasaldēšanas un atkuššanas: $\geq 0,5\text{N/mm}^2$

Pēc 20 min atvēršanas: $\geq 0,5\text{N/mm}^2$

Plūsma $< 0,5\text{mm}$

Iepakojums

25 kg papīra maisos

Uzglabāšana

Sausās no mitruma pasargātās vietās uz paletēm oriģinālā iepakojumā. Atvērtos iepakojumus cieši noslēdz. Uzglabāšanas laiks: 12 mēneši- ieteicams izlietot 6 mēnešu laikā.

Uzraudzība

Pašreizējā produkta kontrole notiek saskaņā ar PN uzņēmuma laboratorijā – Hufgard Optolith Bauprodukte Polska Sp. Z o.o.

Drošības norādījumi

Tas reaģē ar mitrumu un ūdeni, ir ļoti sārmais, tādēļ aizsargājiet acis un ādu. Pēc saskares ar ādu, mazgāt ar lielu ūdens daudzumu. Saskaroties ar acīm nekavējoties sazināties ar ārstu.

Citas ziņas

Minētā informācija ir produkta apraksts. Tie būtu jāuzskata par vispārējiem pamatnostādnes, pamatojoties uz mūsu pētījumiem un praktisko pieredzi, bet kas neietver īpašas prasības attiecībā uz pieteikumiem. Tādēļ pirms leitošanas mēs iesakām iepazīties ar tehnisko informāciju. Parametri ir pakļauti nelielām izmaiņām, neietekmējot veiktspēju un apstrādi. Sniegtā informācija tiek piemērota bez atlīdzības, pēc pieprasījuma.

Informācija apkopota balstoties uz pieredzi, praksē un ko iegūst kā rezultātā rūpīgu testējot ar lielu piesardzību mūsu laboratorijā Rozwojowo- Pētniecība. Tas kalpo kā informācijas avots lietotājiem. Tomēr, sakarā ar substrātu daudzveidību un laika piemērošanas dažādību, kurā mums nav ietekmes, informatīvais raksturs nedrīkst kalpot par juridiskās prasības celšanu. Visiem lietotājiem iesakām izmēģināt savām vajadzībām piemērotāku produktu. Šī informācija zaudē savu derīgumu, ja parādās jauna.

Izplatītājs:
SIA Colortex
Daugavas 38
Mārupe, Mārupes novads, LV-2167
Tel. +371 67702535 Fakss 67702998

Ražotājs:
Hufgard Optolith Bauprodukte Polska Sp. Z o.o.
42-209 Częstochowa, ul. Rzasawska 40/42
Tel. +48 343665555, fax +48343668550
www.optolith.pl, biuro@optolith.lv